






## 3.2.22 LAGUNA 60

Aspect suprafata	Beton vibropresat, cu strat de uzura colorat in masa
Produs	
Dimensiuni (mm) L x l	240 x 120
Grosime (mm)	60
Caracteristici tehnice	<ul style="list-style-type: none"> <li>- greutate: ~130 kg / mp</li> <li>- consum specific: 35 buc / mp</li> <li>- ambalare: 9,6 mp / palet</li> <li>- masa palet: ~1248kg / palet</li> </ul>
Trafic	auto usor
Domenii utilizare	Industrial, Rezidential, Piestonal Pavalele sunt recomandate zonelor destinate traficului auto usor: trotuare, alei, parcuri, amenajari rezidentiale, parcuri.
Culori disponibile	Gri, Rosu, Negru, Maro, Orange
	Aspect suprafata: beton monocrom
Canturi	sanfren
Standarde conformitate	SR EN 1338:2004; SR EN 1338:2004 /AC:2006
Caracteristici esentiale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rezistenta la intindere prin despicare <math>T &gt; 3.6 \text{ MPa}</math></li> <li>- rezistenta la actiunea factorilor climatici:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- clasa 2, marcare B pentru absorbtia apei <math>\leq 6</math>;</li> <li>- clasa 3, marcare D pentru rezistenta la inghet-dezghet <math>\leq 1</math>;</li> </ul> </li> <li>- rezistenta la uzura(abraziune);           <ul style="list-style-type: none"> <li>- clasa 4, marcare I <math>\leq 18.000 \text{ mm}^2 / 5.000 \text{ mm}^2</math></li> </ul> </li> </ul>
Clasa betonului	C 30/37
Descriere	Laguna este unul dintre cele mai cunoscute si utilize modele de pavaj si nu intamplator. Liniile ondulate inspira gratie si in acelasi timp il fac un pavaj puternic, compact.
Modele montaj	 

### NOTA

Posibilele diferente cromatice intre produsele reale si imagini pot aparea datorita conditiilor de fotografiere si nu fac obiectul reclamatiilor.



wise.ro

**WISE**  
Păsești cu încredere

## 3.2.22 LAGUNA 60

Pavelele sunt realizate in doua straturi: stratul de baza si stratul de suprafata sau de uzura. Pentru colorarea betoanelor se folosesc pigmenti lichizi, care se inglobeaza in amestec. Abaterile dimensionale admise de la specificatiile din fisa tehnica sunt de plus minus 2 mm in lungime si latime si 3 mm in grosime.

### **Mediu si securitatea in munca**

Ambalarea produselor se face pe paleti din lemn. Limita de suprapunere a paletilor este de maxim 3 nivele. Daca se depaseste aceasta sarcina, exista riscul de prabusire si pericol de accidentare.

Suprafata pe care urmeaza sa fie depozitati paletii trebuie sa fie plana. Pentru descarcare se recomanda folosirea mijloacelor mecanizate adecate: stivuitoare, buldoexcavatoare cu furci, macarale echipate cu furci sau chingi late.

### **Garantie**

