



## 3.3.1 VEZUVIU 70

Aspect suprafata	Beton vibropresat, cu strat de uzura colorat in masa
Produs	
Dimensiuni (mm) L x l si structura model	180 x 120 (1 buc), 120 x 120 (1 buc)
Grosime (mm) pavaj monocrom	70
Grosime (mm) pavaj mix culoare	73
Caracteristici tehnice	- greutate: ~140 kg / mp - consum specific: 180 x 120 27.7 buc / mp 120 x 120 27.7 buc / mp - ambalare: 8,82 mp / palet - masa palet: ~1234 kg / palet
Clasa betonului	C 30/37
Mixuri culoare disponibile:	Mix Rosu, Mix Maro, Aspect suprafata: beton multicolor
Culori disponibile	Orange, Negru Aspect suprafata: beton monocrom
Trafic	auto usor
Domenii utilizare	Rezidential, Industrial  Pavelele sunt recomandate zonelor destinate traficului usor: trotuare, alei, parcuri, amenajari rezidentiale, parcuri.
Standarde conformitate	SR EN 1338:2004; SR EN 1338:2004 /AC:2006
Caracteristici esentiale	- rezistenta la rupere, corespunzatoare; - rezistenta la rupere / derapare, corespunzatoare; - rezistenta la actiunea factorilor climatici: - clasa 2, pentru absorbtia apei; - clasa 3, pentru rezistenta la inghet-dezghet; - rezistenta la uzura(abraziune), H, I: - marcare I, clasa 4 - 18.000 mm <sup>2</sup> / 5.000 mm <sup>2</sup>
Canturi	sanfren
Descriere	In crearea acestui produs ne-am inspirat din unul dintre cei mai cunoscuti vulcani. Pavajul VEZUVIU este un pavaj cu adevarat special. Muchiile laterale neregulate si inegale creeaza rosturi care dau senzatia de pavaj vechi, dar rafinat.
Modele montaj	

**NOTA**

Posibilele diferente cromatice intre produsele reale si imagini pot aparea datorita conditiilor de fotografiere si nu fac obiectul reclamatilor.



## 3.3.1 VEZUVIU 70

Pavelele sunt realizate în două straturi: stratul de bază și stratul de suprafață sau de uzură. Pentru colorarea betoanelor se folosesc pigmenți lichizi, care se înglobează în amestec. Abaterile dimensionale admise de la specificațiile din fișa tehnică sunt de plus minus 2 mm în lungime și lățime și 3 mm în grosime.

### Mediu și securitatea în muncă

Ambalarea produselor se face pe paletă din lemn. Limita de suprapunere a paletelor este de maxim 3 nivele. Dacă se depășește această sarcină, există riscul de prăbușire și pericol de accidentare.

Suprafața pe care urmează să fie depozitate paletii trebuie să fie plană. Pentru descărcare se recomandă folosirea mijloacelor mecanizate adecvate: stivuitoare, buldoexcavatoare cu furci, macarale echipate cu furci sau chingi late.

### Garantie

