




3.2.24 TETRA NOVA 60

Aspect suprafata	Beton vibropresat, cu strat de uzura
Produs	
Dimensiuni (mm) L x l si structura model	300 x 200
Grosime (mm)	60
Caracteristici tehnice	<ul style="list-style-type: none">- greutate: ~132.6 kg / mp- consum specific: 17 buc/mp- ambalare: 9,6 mp / palet- masa palet: ~1273 kg / palet
Mixuri culoare disponibile	Mix Alb-Negru, Mix Sahara, Scoica Maro
Aspect suprafata	beton multicolor
Trafic	auto usor
Domenii utilizare	Rezidential, Pietonal Pavelele sunt recomandate zonelor destinate traficului auto usor: trotuare, alei, parcuri, amenajari rezidentiale, parcare.
Standarde conformitate	SR EN 1338:2004; SR EN 1338:2004 /AC:2006
Caracteristici esentiale	<ul style="list-style-type: none">- rezistenta la intindere prin despicare $T > 3.6$ MPa- rezistenta la actiunea factorilor climatici:<ul style="list-style-type: none">- clasa 2, marcare B pentru absorbtia apei ≤ 6;- clasa 3, marcare D pentru rezistenta la inghet-dezghet ≤ 1;- rezistenta la uzura(abraziune);<ul style="list-style-type: none">- clasa 4, marcare I $\leq 18.000 \text{ mm}^2 / 5.000 \text{ mm}^2$
Clasa betonului	C 30/37
Canturi	sanfren
Descriere	In lumea amenajarilor exterioare, fiecare detaliu conteaza. Pavajul TETRA NOVA imbina intr-un mod armonios estetica spatiilor rezidentiale cu rezistenta unui pavaj destinat traficului auto. Modelul celui mai nou pavaj din portofoliul WISE este format dintr-o singura piesa de 30 x 20 cm si este un produs premium, care se distinge prin eleganta si rafinament, iar mixul de culoare completeaza armonios orice design.

NOTA

Posibilele diferente cromatice intre produsele reale si imagini pot aparea datorita conditiilor de fotografiere si nu fac obiectul reclamatiilor.



3.2.24 TETRA NOVA 60

Pavelele sunt realizate în două straturi: stratul de bază și stratul de suprafață sau de uzură. Pentru colorarea betoanelor se folosesc pigmenți lichizi, care se înglobează în amestec. Abaterile dimensionale admise de la specificațiile din fișa tehnică sunt de plus minus 2 mm în lungime și lățime și 3 mm în grosime.

Mediu și securitatea în muncă

Ambalarea produselor se face pe paletă din lemn. Limita de suprapunere a paletelor este de maxim 3 nivele. Dacă se depășește această sarcină, există riscul de prăbușire și pericol de accidentare.

Suprafața pe care urmează să fie depozitate paletii trebuie să fie plană. Pentru descărcare se recomandă folosirea mijloacelor mecanizate adecvate: stivuitoare, buldoexcavatoare cu furci, macarale echipate cu furci sau chingi late.

Garantie

